

Bioaceite para motosierra 68

Art. 736

Descripción: Aceite para motosierra biodegradable con base de aceite de colza con una gran adherencia y protección antidesgaste.

Campo de aplicación:

- El bioaceite para motosierra 68 es ideal para lubricar motosierras en cualquier temperatura ambiental y de servicio.
- Gracias a su gran viscosidad y, por consiguiente, su buen comportamiento viscosidad/temperatura, el aceite para motosierra puede utilizarse en cualquier temperatura ambiente o de operación, ya que siempre quedará garantizada la lubricación.
- También apto para otros puntos de lubricación donde se necesite un lubricante con buena adherencia.

Propiedades

- Biodegradable > 90% en 21 días según CEC-L-33-T-82.
- Buena penetración y excelente adherencia
- Extraordinaria capacidad de lubricación; gran resistencia a altas presiones
- Buen comportamiento viscosidad/temperatura
- Con aditivos anticorrosión
- El bioaceite para motosierra 68 cumple los requisitos del “Blauen Engel” de Alemania

Ventajas

- Producto respetuoso con el medio ambiente. Se respeta el medio ambiente lo máximo posible a la vez que se obtiene una gran fiabilidad operativa.
- Este lubricante no centrifuga en exceso incluso en condiciones complejas y siempre garantiza una lubricación eficaz de la cadena y la espada.
- Enfría y lubrica los accesorios de corte de forma eficaz, reduce el desgaste y aumenta la vida útil de la espada y la cadena.
- La fiabilidad operacional queda garantizada a cualquier temperatura.
- Los componentes metálicos de la motosierra quedan protegidos eficazmente contra la corrosión.
- El bioaceite para motosierra 68 reúne en un mismo producto las propiedades lubricantes de un aceite de alta gama con una óptima compatibilidad con el medio ambiente.

Seguridad y medio ambiente:

- El bioaceite para motosierra 68 usado y que ha dejado de ser útil debe desecharse de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza de Tratamiento de Residuos.
- Referencia del residuo de la Oficina Alimentaria y Veterinaria/UE: 13 02 07
- ADR/SDR: mercancía no peligrosa
- Medida de prevención: índice bajo de contaminación del agua. No dejar que penetre en aguas residuales, aguas subterráneas, aguas superficiales o en el terreno.

Datos físicoquímicos: véase reverso

Bioaceite para motosierra 68

Art. 736

Datos fisicoquímicos:	Viscosidad a 40 °C:	60 mm ² /s	DIN 51562
	Viscosidad a 100 °C:	13.2 mm ² /s	DIN 51562
	Índice de viscosidad:	228	DIN ISO 2909
	Densidad:	0.921 g/cm ³	DIN ISO 12185
	Punto de inflamación:	279°C	DIN ISO 2592
	Color:	amarillento, transparente	
	Olor:	inodoro	
	Punto de fluidez:	-34°C	DIN ISO 3016
	Caducidad:	2 años (envase cerrado y conservado en ambiente fresco)	
	Biodegradabilidad:	> 90% en 21 días según CEC-L-33-T-82	
	Resistencia a presiones según Brugger:	39 N/mm ² (390 bar)	



Tamaños de los envases:

barril: 50 kg • 180 kg

bidón: 10 kg • 25 kg

Los datos mostrados en esta ficha técnica se basan en las propiedades y en las posibilidades de uso que conocemos. Blaser Swissslube AG no asume ninguna responsabilidad por los posibles daños derivados de un uso indebido de los estos productos. En términos generales, estos datos no son vinculantes legalmente.

30.522 Sp (0211)

Blaser Swissslube AG

CH-3415 Hasle-Rüegsau (Suiza) • Tel. 034 460 01 01 • Fax 034 460 01 00
www.blaser.com

Blaser.
SWISSSLUBE